

ADHESIVO

TopK Adhesivo base cemento Portland blanco con aditivos, optimizado para una mayor trabajabilidad en la instalación interior.

Ideal para adherir todo tipo de losetas cerámicas y pétreas (alta, media, baja absorción) en pisos y muros sobre concreto o mortero.

Su base blanca favorece el uso de juntas claras y previene sombras en piedras translúcidas.

Recomendaciones Especiales:

Se recomienda utilizar un sistema de **junta flexible**.

Las juntas perimetrales y de movimiento, planificadas y colocadas apropiadamente, protegen contra esfuerzos como micro movimientos estructurales, contracción y dilatación, evitando el levantamiento de los recubrimientos.

Se sugiere consultar el manual del **TCNA EJ 171**

Modo de Empleo:

Preparación del Sustrato:

Antes de mezclar: Asegurarse que la superficie esté: Estructuralmente: Firme, resistente, sin grietas, dimensionalmente estable (concreto curado mín. 28 días).

Condición: Seca y perfectamente nivelada.

Limpieza: Totalmente limpia; libre de polvo, aceite, grasa, desmoldantes, pintura, cera, eflorescencias (sales) o cualquier otro contaminante que inhiba la adherencia.

Preparación de la Mezcla (Para el cumplimiento de la norma ANSI A118.1):

- En un recipiente, **verter 5.0 a 6.0 litros de agua** limpia.
- **Agregar 1 bulto (20 kg) de TopK Adhesivo.**
- **Dejar reposar 5 minutos.**
- **Mezclar** hasta obtener pasta homogénea (recomendado: mezclador baja RPM).
- **Dejar reposar otros 5 minutos.**
- **Remezclar brevemente.** Listo para usar.
- **Importante: No añadir más agua después de mezclar** (afecta propiedades).

Información de Contacto:

OFICINA CENTRAL, VENTAS Y SOPORTE TÉCNICO
TOP K MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.
Dirección: Industrial del Obispo No. 8400 Santa Catarina, N.L.
C.P. 64619.

Teléfono: +52 81 20085909.

TOPK CONSTRUCTION MATERIALS, INC.
Dirección: 1920 Duval St. Units 22-23 Harlingen, Tx zip 78550
Cameron County.
Contacto@topk.mx

Instála
con Confianza

Ficha Técnica

Procedimiento de Aplicación (Para cumplimiento del estándar ANSI A108.5)

- **Llana y Cobertura:** Use llana apropiada para formato; asegure cobertura >85% (int) / >95% (ext).
- **Aplicación:** Extienda adhesivo en sustrato y peine surcos rectos (no curvos). Trabaje por secciones dentro del tiempo abierto. Aplique capa delgada (back-butter) al reverso de la loseta con surcos rectos.
- **Colocación:** Asiente la loseta (surcos paralelos), mueva perpendicularmente, golpee con mazo de hule (centro-afuera). Nivele y verifique contacto.
- **Limpieza:** Retire exceso fresco. Deje 2/3 de profundidad en juntas para boquilla.
- **Tiempos:*** Espere 24h para emboquillar y 24h más para tráfico ligero (*aprox, varía con clima).
- **Juntas:** Usar juntas flexibles si hay riesgo de movimiento/vibración/choque térmico.

Presentación:

- 18.16 kg (40 lb)

Tiempo Abierto:

- El tiempo abierto del **Adhesivo** cumple con **ANSI A118.1**. Condiciones climáticas extremas (temperatura y humedad) afectan el tiempo abierto. Verifique que **TopK Adhesivo** esté fresco al tacto antes de colocar el recubrimiento.

Limitaciones:

- Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja, mármol verde, piedras inestables o que se deslajan, consulte con el para asistencia técnica.

Importante:

- **TopK** no se hace responsable por daños debidos a aplicación incorrecta o uso distinto al especificado. El usuario debe confirmar la idoneidad del producto, asume la responsabilidad por usos no indicados y debe utilizar recubrimientos que cumplan la norma **NMX-C-422-1**.

Véanse: TCNA EJ171 (juntas de movimiento, Manual TCNA 2025); ANSI A118.1 (especificaciones de mortero Dry-Set, ed. 2022); ANSI A108.5 (aplicación con mortero Dry-Set, ed. 2022); y NMX-C-422-1. ANSI A118.1: Especificaciones de mortero Dry-Set.

